



G ROTO LAMINACIÓN™

SISTEMA DE IMPRESIÓN: Rotograbado

CARACTERÍSTICAS: Impresión Laminación con adhesivo solvent-less o base solvente.

SUSTRATOS: PE (Tratamiento Mínimo de 38 dinas), Bopp (Tratamiento Mínimo 38 dinas), PET tratamiento corona (Mínimo 42 dinas), PET tratamiento químico (Mínimo 52 dinas).

BLANCO

TWRL04500 BLANCO ROTO LAMINACIÓN

BÁSICOS

TBRL06000 AZUL BASICO ROTO LAMINACIÓN
TRRL05000 ROJO RUBI BASICO ROTO LAMINACIÓN
TYRL03700 AMARILLO BASICO ROTO LAMINACIÓN
TNRL03700 NEGRO BASICO ROTO LAMINACIÓN
TRRL05001 ROJO LACA BASICO ROTO LAMINACIÓN
TBRL06003 VIOLETA BASICO ROTO LAMINACIÓN
TGRL03300 VERDE BASICO ROTO LAMINACIÓN
TRRL05003 RODAMINA BASICO ROTO LAMINACIÓN
TORL03900 NARANJA BASICO ROTO LAMINACIÓN
TRRL05002 ROJO FUEGO BASICO ROTO LAMINACIÓN
TBRL06002 AZUL REFLEX ROTO LAMINACIÓN
TBRL06001 AZUL 072 ROTO LAMINACIÓN
TVRL02500 BARNIZ EXTENDER ROTO LAMINACIÓN

ADITIVOS

TAA000210 SOLUCIÓN ANTIESPUMANTE
TVFN02655 BARNIZ NITRO
TAAA00212 PROMOTOR DE ADHERENCIA

ACONDICIONAMIENTO

TSS09009 MEZCLA DILUYENTE ROTO (50/50 ETÍLICA)
TSS000412 MEZCLA MEDIA ROTO (50/50 N-PROPILO)
TSS009026 RETARDADOR ROTO (20/80)
TSS000014 ACELERADOR (ACETATO DE ETILO. MÁXIMO 10%)

La línea Roto Laminación fue diseñada para el sistema rotograbado, para ser aplicados en sustratos BOPP, PE y PET ha sido formulada para impresión reverso, puede ser laminadas con adhesivo solvent less o base solvente.

No sirve para termorresistencia.

Para sustratos con tratamiento deficiente, se recomienda el uso de un promotor de adherencia para asegurar una óptima anclaje de la tinta y evitar problemas de desprendimiento.

Uso o aplicación final: Empaque flexibles, ej. Empaque estándar, laminación de alta gama, empaque con alta barrera para grasas, frituras laminadas, etiqueta refrescos, más.